

ИЦ МИВ "СибНИИстрой"

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя ИЦ МИВ «СибНИИстрой»



А.А. Быков

«05» июля 2012 г.

М. П.

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.21СЛ61
зарегистрирован в Едином реестре
Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии
«20» октября 2011 г.
Действителен до
«20» октября 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №1633

Испытательным центром "СибНИИстрой" проведены испытания блоков из ячеистых бетонов стеновых мелких неармированных по определению звукоизоляции, предоставленных ОАО «ЖЕЛЕЗОБЕТОН», Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна.

Сведения об образцах

Проба 1: Конструкция перегородки толщиной 95 мм, выполненной из газобетонных блоков шириной 75 мм (длина 600мм, высота 250мм), плотностью 500 кг/куб. м и оштукатуренной с двух сторон пескоцементной штукатуркой плотностью 1800 кг/куб. м по 10 мм каждая;

Проба 2: Конструкцию перегородки толщиной 270 мм, выполненной из газобетонных блоков шириной 250 мм (длина 600мм, высота 200мм), плотностью 500 кг/куб. м и оштукатуренной с двух сторон пескоцементной штукатуркой плотностью 1800 кг/куб. м по 10 мм каждая.

Маркировка ИЦ: ИЛ-2817-1/2;

НД на метод испытаний: ГОСТ 27296-87, методика;

Акт отбора образцов: 4/6 от 04.06.2012 г;

Дата проведения испытаний: 13.06.-04.07.2012 г.

Дата регистрации ИЦ: 13.06.2012 г.

В результате испытания установлено:

Маркировка ИЦ	Измеряемый показатель	Нормативное значение	Обозначение НД на метод испытания	Результат испытания	Примечания
1	3	4	5	6	7
проба 1	Среднее значение изоляции воздушного шума, дБ	-	ГОСТ 27296-87, методика	43,2	
проба 2				61,1	

Испытатель


В.Ю. Еременко